



CERTIFICATE OF MAILING PURSUANT TO 37 C.F.R. §1.8

I, Lisa Mansur, hereby certify that this correspondence, pursuant to 37 C.F.R. §1.8, is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: Mail Stop Missing Parts, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on:

Date: August 27, 2004

By

Lisa Mansur

**IN THE UNITED STATES PATENT AND
TRADEMARK OFFICE**

Applicant(s):	Jutta Lindemann	Docket No.:	63665.00001
Application No.:	10/825,725	Group Art Unit:	1713
Filing Date:	April 15, 2004	Examiner:	Not Yet Assigned
Title:	(METH)ACRYLATE RESINS AND THEIR USE		

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

Mail Stop Missing Parts
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Commissioner:

Enclosed herewith is a certified copy of Germany Application No. 10318443.0, filed April 15, 2003, from which priority is claimed for the above-captioned application.

Should there be any questions regarding the subject Application, the undersigned would welcome a telephone call at the number listed below.

Respectfully submitted,

Date: August 27, 2004

By

Allen J. Moss
Reg. No. 38,567

SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY L.L.P.
Two Renaissance Square
40 North Central Avenue, Suite 2700
Phoenix, Arizona 85004-4498
(602) 528-4839
294659

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 103 18 443.0

Anmeldetag: 15. April 2003

Anmelder/Inhaber: Alteco Technik GmbH, 27239 Twistringen/DE

Bezeichnung: (Meth)acrylatharz und Verwendung desselben

IPC: C 08 L, C 08 K, C 09 K

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 31. März 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

 CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

BOEHMERT & BOEHMERT

ANWALTSSOZIELTÄT

Boehmert & Boehmert • P.O.B. 10 71 27 • D-28071 Bremen

Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80297 München

DR. ING. KARL BOEHMERT, PA (1879-1973)
DIPLOM. ALBERT BOEHMERT, PA (1902-1993)
WILHELM J. H. STAHLBERG, RA, Bremen
DR.-ING. WALTER HOORMANN, PA*, Bremen
DIPLOM. PHYS. DR. HEINZ GODDAR, PA*, München
DR.-ING. ROLAND LIESEGANG, PA*, München
WOLFGANG DIETER KUNTZE, RA, Bremen, Alicante
DIPLOM. PHYS. ROBERT MÜNZHUBER, PA (1913-1992)
DR. LUDWIG KOUKER, RA, Bremen
DR. (CHEM.) ANDREAS WINKLER, PA*, Bremen
MICHAELA RUTH-DIERIG, RA, München
DIPLOM. PHYS. DR. MARION TONHARDT, PA*, Düsseldorf
DR. ANDREAS EBERT-WEIDENFELDER, RA, Bremen
DIPLOM.-ING. EVA LIESEGANG, PA*, München
DR. AXEL NORDEMANN, RA, Berlin
DIPLOM. PHYS. DR. DOROTHEE WEBER-BRULS, PA*, Frankfurt
DIPLOM. PHYS. DR. STEFAN SCHÖNE, PA*, München
DR.-ING. MATTHIAS PHILIPP, PA*, Bielefeld
DR. MARTIN WITZ, RA, Düsseldorf
DR. DETMAR SCHÄFER, RA, Bremen
DR. JAN BERND NORDEMANN, LL.M., RA, Berlin
DR. CHRISTIAN CZYCHOWSKI, RA, Berlin
DR. CARL-RICHARD HAARMANN, RA, München
DIPLOM. PHYS. CHRISTIAN W. APPELT, PA*, Bremen
DIPLOM. PHYS. DR.-ING. UWE MANASSE, PA*, Bremen
DIPLOM. PHYS. DR. THOMAS L. BITTNER, PA*, Berlin
DR. VOLKER SCHMITZ, M. Juris (Oxford), RA, München, Paris
DIPLOM.-BIOL. DR. JAN B. KRAUSS, PA*, Berlin

PA - Patentanwalt/Patent Attorney
RA - Rechtsanwalt/Attorney at Law
* - European Patent Attorney
o - Maître en Droit
o - Licencié en Droit
o - Diplôme d'Etudes Approfondies en Conception de Produits et Innovation
Alle zugelassen zur Vertretung vor dem Europäischen Markenamt, Alicante
Professional Representation at the Community Trademark Office, Alicante

PROF. DR. WILHELM NORDEMANN, RA, Potsdam
DIPLOM. PHYS. EDUARD BAUMANN, PA*, Hohenkirchen
DR.-ING. GERALD KLÖPSCH, PA*, Düsseldorf
DIPLOM.-ING. HANS W. GROENING, PA*, München
DIPLOM.-ING. SIEGFRIED SCHIRMER, PA*, Bielefeld
DIPLOM. PHYS. LORENZ HANENWINKEL, PA*, Potsdam
DIPLOM.-ING. ANTON FRIEDRICH RIEDEKER V. PAAR, PA*, Landshut
DIPLOM.-ING. DR. JAN TÖNNIES, PA, RA, Kiel
DIPLOM. PHYS. CHRISTIAN BIEHL, PA*, Kiel
DR. ANKE NORDEMANN-SCHIFFEL, RA*, Potsdam
DR. KLAUS TIM BRÖCKER, RA, Berlin
DR. ANDREAS DUSTMANN, LL.M., RA, Potsdam
DIPLOM.-ING. NILS T.F. SCHMIDT, PA*, München, Paris
DR. FLORIAN SCHWAB, LL.M., RA*, München
DIPLOM.-BIOCHEM. DR. MARKUS ENGELHARD, PA, München
DIPLOM.-CHEM. DR. KARL-HEINZ B. METTEN, PA*, Frankfurt
PASCAL DECKER, RA, Berlin
DIPLOM.-CHEM. DR. VOLKER SCHOLZ, PA, Bremen
DIPLOM.-CHEM. DR. JÖRK ZWICKER, PA, München
DR. CHRISTIAN MEISSNER, RA, München

In Zusammenarbeit mit/in cooperation with
DIPLOM.-CHEM. DR. HANS ULRICH MAY, PA*, München

Ihr Zeichen
Your ref.

Ihr Schreiben
Your letter of

Unser Zeichen
Our ref.

Bremen,

Neuanmeldung
(Patent)

A10294

14. April 2003

Alteco Technik GmbH, Raiffeisenstr. 16, 27239 Twistringen
"(Meth)acrylatharz und Verwendung desselben"

Die vorliegende Erfindung betrifft (Meth)acrylatharze und deren Verwendung.

(Meth)acrylatharze sind aus dem Stand der Technik zahlreich bekannt, welche die unterschiedlichsten Zusammensetzungen aufweisen, um für unterschiedlichste Anwendungsbereiche geeignet zu sein. Entsprechende Zusätze zu den (Meth)acrylatharzen, wie Vernetzungsmittel, Paraffine, Stabilisatoren oder dergleichen können die Eigenschaften des (Meth)acrylatharzes gezielt verbessern.

Beispielsweise können (Meth)acrylatharze als Formkörper, in Verbindung mit Glasfasern zum Erhalt hervorragender mechanischer Festigkeiten, für künstlerische Arbeiten, für Einbet-

31.133/46-

Hollerallee 32 • D-28209 Bremen • P.O.B. 10 71 27 • D-28071 Bremen • Telefon +49-421-34090 • Telefax +49-421-3491768

MÜNCHEN - BREMEN - BERLIN - DÜSSELDORF - FRANKFURT - BIELEFELD - POTSDAM - KIEL - PADERBORN - LANDSHUT - HOHENKIRCHEN - ALICANTE - PARIS

<http://www.boehmert.de>

e-mail: postmaster@boehmert.de

tungen, als Kleber, als Beschichtungsmassen oder auch als Holzimprägnierungen verwendet werden, siehe Kunststoffhandbuch, Band IX, Polymethacrylate, Carl Hanser Verlag, München 1975.

Ein wichtiges Einsatzgebiet von (Meth)acrylatharzen ist das Gebiet der Reparatur und/oder Abdichtung von Röhren, insbesondere von Kanalröhren. Solche Röhren, die zumeist unterirdisch verlegt sind, können häufig Beschädigungen erleiden, was eine Reparatur bzw. eine Abdichtung derselben erforderlich macht, um einen vollständigen Austausch der defekten Röhre zu vermeiden. Diese Röhren bestehen häufig aus Steinzeug, Beton oder Kunststoff, wie PVC.

Zur Reparatur bzw. Abdichtung dieser Röhren wird ein sogenannter "Packer" in die Röhre eingeführt. Dieser Packer ist im wesentlichen ein mit einer Stretch-Folie überzogener Gummibalg, der mit Druckluft beaufschlagbar und somit ausdehnbar ist, um sich an den Durchmesser der zu reparierenden Röhre vollständig anpassen zu können. Vor Einführung des Packers in die zu reparierende Röhre wird dieser mit einer mit dem (Meth)acrylatharz getränkten Matte, insbesondere einer Glasfasermatte, versehen, wobei der Gummibalg vor seiner Einführung noch in einem im Vergleich zum Durchmesser der zu reparierenden Röhre kleineren Durchmesser vorliegt. Der Packer wird dann mit diesem kleineren Durchmesser in die Röhre eingeführt oder eingefahren und an der zu reparierenden Stelle mit Druckluft beaufschlagt, so daß er sich ausdehnt und die mit dem (Meth)acrylatharz getränkte Matte gegen den zu reparierenden Bereich der Röhre andrückt. Der zu reparierende Bereich kann dabei Längendimensionen von unter 1 m und bis zu 5 m ausmachen. Diese Matten werden von dem Gummibalg so lange gegen die Innenwand der zu reparierenden Röhre angedrückt, bis das (Meth)acrylatharz ausgehärtet ist. Dann wird die Druckluft aus dem Gummibalg abgelassen, so daß dessen Durchmesser vermindert wird, und der Packer wird wieder aus der Röhre entfernt.

Die bisher für eine solche Rohrreparatur bzw. -abdichtung verwendeten (Meth)acrylatharze wiesen eine nicht zufriedenstellende Haftung an der Innenseite des Rohrs auf, sowohl bei trockenen als auch feuchten Röhren. Auch die erzielte Dichtigkeit war in der Regel nicht zufriedenstellend, insbesondere bei der Abdichtung gegenüber drückendem Wasser.

Neben (Meth)acrylatharzen für die Verwendung zur Abdichtung von Röhren sind aus dem Stand der Technik ferner Wasserglas, Epoxid- und Polyharnstoffsysteme bekannt. Während alle drei Systeme aus dem Stand der Technik lediglich in einem eingeschränkten Temperaturbereich einsetzbar sind, sind insbesondere Polyharnstoffsysteme teuer und Epoxidharzsysteme als gesundheitlich bedenklich einzustufen. Zudem weisen diese drei Systeme nicht zufriedenstellende, lange Aushärtungszeiten auf, was eine Weiterverarbeitung verzögert, beispielsweise ein Ausfräsen von Abzweigstutzen innerhalb der reparierten Bereiche der Röhre.

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein (Meth)acrylatharz bereitzustellen, das die Nachteile des Stands der Technik überwindet und insbesondere vorteilhaft bei der Reparatur und/oder Abdichtung von Röhren eingesetzt werden kann.

Die Aufgabe wird gelöst durch ein (Meth)acrylatharz, welches umfaßt: 20-85 Gew.-% (Meth)acrylat, 10-40 Gew.-% eines in (Meth)acrylat löslichen Polymers, 0,1-2 Gew.-% Paraffin, 0-50 Gew.-% Hydroxy(meth)acrylat, 0,1-2 Gew.-% Haftvermittler.

Weiterhin umfaßt die Erfindung ein (Meth)acrylatharz, welches umfaßt: 30-40 Gew.-% (Meth)acrylat, 25-35 Gew.-% eines in (Meth)acrylat löslichen Polymers, 0,5-1 Gew.-% Paraffin, 5-40 Gew.-% Hydroxy(meth)acrylat, 0,2-1,0 Gew.-% Haftvermittler.

Bevorzugt ist das (Meth)acrylat Methylmethacrylat.

Bevorzugt ist ferner vorgesehen, daß das Polymer ein (Meth)acrylat-Homopolymer und/oder ein Copolymer umfaßt.

Weiterhin sieht die Erfindung dabei bevorzugt vor, daß das Homopolymer Polymethylmethacrylat ist.

Außerdem kann vorgesehen sein, daß das Copolymer ein Copolymer aus Methylmethacrylat und Butylmethacrylat, aus Methylmethacrylat und Ethylacrylat oder aus Vinylchlorid und Vinylacetat ist.

Weiterhin ist bevorzugt, daß das Hydroxy(meth)acrylat Hydroxyethylmethacrylat ist.

Auch kann vorgesehen sein, daß das (Meth)acrylatharz 1-10 Gew.-% Vernetzungsmittel, bevorzugt 1-3 Gew.-% enthält.

Ferner kann bevorzugt vorgesehen sein, daß das Vernetzungsmittel Ethylenglykoldimethacrylat, 1,4-Butandiol dimethacrylat und/oder Tri-Ethylenglykoldimethacrylat ist.

Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, daß das (Meth)acrylatharz 0,1 bis 2 Gew.-% Entschäumer, bevorzugt 0,1-1,0 Gew.-% (bezogen auf das (Meth)acrylatharz) umfaßt.

Bevorzugt ist auch, daß das (Meth)acrylatharz weitere übliche Additive wie 0,1-2 Gew.-% Co-Stabilisator und/oder 0,01-0,1 Gew.-% Stabilisator umfaßt.

Besonders bevorzugt ist, daß das (Meth)acrylatharz 0,02 bis 0,07 Gew.-% Stabilisator und/oder 0,5-1,0 Gew.-% Co-Stabilisator umfaßt.

Dabei kann vorgesehen sein, daß der Stabilisator 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol und der Co-Stabilisator Tri-(2,4-di-tert.-butyl-phenyl)phosphit ist.

Bevorzugt sieht die Erfindung vor, daß das (Meth)acrylatharz 0,1-1,5 Gew.-%, bevorzugt 0,4-0,8 Gew.-%, Beschleuniger und 0,1-5 Gew.-%, bevorzugt 2-4 Gew.-% Initiator umfaßt.

In noch einer weiteren Ausführungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, daß der Beschleuniger Methylhydroxyethylparatoluidin, Dimethylparatoluidin, Dihydroxyethylparatoluidin oder die Dihydroxypropylparatoluidin und/oder der Initiator Benzoylperoxid ist.

Auch ist bevorzugt, daß das Paraffin eine Mischung aus unterschiedlichen Paraffinen umfaßt, die unterschiedliche Erweichungspunkte aufweisen, insbesondere Paraffine mit einem Erweichungspunkt zwischen 46 und 48°C, Paraffine mit einem Erweichungspunkt zwischen 52 und 54°C und Paraffine mit einem Erweichungspunkt zwischen 63 und 66°C.

Die Aufgabe wird ferner dadurch gelöst, daß der Haftvermittler ein Phosphorsäureester ist, insbesondere Methacryloyloxyethylphosphat.

Es ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß die Viskosität des (Meth)acrylatharzes vor dessen Aushärtung mindestens 250 mPa·s bei $D = 1.000 \text{ 1/s}$ oder mindestens 300 mPa·s bei $D = 100 \text{ 1/s}$ ist.

Es ist besonders bevorzugt, daß dem Acrylatharz ferner Farbmittel, wie Farbpigmente oder Farbpaste, zugesetzt ist.

Weiterhin kann das erfindungsgemäße (Meth)acrylatharz zur Reparatur und/oder Abdichtung von Röhren, insbesondere von Kanalaröhren, verwendet werden.

Besonders bevorzugt ist die Verwendung in Röhren, die aus Steinzeug, Beton oder Kunststoff, wie Polyvinylchlorid, hergestellt sind.

Der Erfindung liegt die überraschende Erkenntnis zugrunde, daß mit dem erfindungsgemäßen (Meth)acrylatharz Reparaturen und/oder Abdichtungen, insbesondere von Röhren, schnell und einfach durchführbar sind. Die Verwendung des erfindungsgemäßen (Meth)acrylatharzes liefert eine äußerst schnelle Aushärtungszeit, die Verwendung ist im wesentlichen temperaturunabhängig möglich, und das verwendete (Meth)acrylatharz ist physiologisch unbedenklich. Ferner zeigt das erfindungsgemäße (Meth)acrylatharz Viskositäten, die dafür sorgen, daß das (Meth)acrylatharz bei einem Transport des Harzes bzw. der mit diesem Harz getränkten Matte nicht zu flüssig ist, so daß es abtropfen kann, und ferner nicht zu hoch viskos ist, so daß ein im wesentlichen vollständiges Benetzen und Durchtränken der Glasfasermatte möglich ist und ein Einschluß von Luft vermieden wird.

Von besonderer Bedeutung sind die Verwendung des Haftvermittlers sowie des in (Meth)acrylat löslichen Polymers in den angegebenen Mengen, die kombiniert im wesentlichen dafür sorgen, daß ein für die entsprechende Verwendung geeignetes (Meth)acrylatharz erhalten wird. Insbesondere ist hervorzuheben, daß das in dem (Meth)acrylatharz verwendete (Meth)acrylat vorteilhaft durch Hydroxy(meth)acrylat hydrophiliert wird. Bei Verwendung des erfindungsgemäßen (Meth)acrylatharzes wird ferner die wichtige Säurezahl in einem gewünschten Bereich eingestellt. Insbesondere der Zusatz des Entschäumers zu dem erfindungsgemäßen (Meth)acrylatharz sorgt dafür, daß dieses Harz auch zur Verwendung bei der Reparatur und/oder Abdichtung von Röhren gegenüber drückendem Wasser eingesetzt werden kann.

Der Begriff (Meth)acrylat, wie er hierin verwendet wird, umfaßt alle Acrylat- und Methacrylatharze. Die Verwendung erfindungsgemäßer (Meth)acrylatharze ist nicht auf die Reparatur bzw. Abdichtung von Röhren beschränkt.

Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden im folgenden veranschaulichend anhand von drei Beispielen erläutert, die jedoch nicht beabsichtigt sind, um den

Schutzumfang in irgendeiner Form zu beschränken. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Gew.-%-Angaben auf das (Meth)acrylatharz.

Beispiel 1

5 kg (Meth)acrylatharz wurde hergestellt durch Mischen der folgenden Komponenten: 32,04 Gew.-% Methylmethacrylat, 33,00 Gew.-% Copolymer aus Methylmethacrylat und Butylmethacrylat (Acryperl 200, erhältlich von Cray Valley, Acryperl 200 ist ein Copolymer aus 66% Butylmethacrylat, 33% Methylmethacrylat und 1% Methacrylsäure mit einem Molekulargewicht von 55.000), 2,00 Gew.-% Ethylenglykoldimethacrylat, 0,80 Gew.-% Methylhydroxyethylparatoluidin, 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 46 bis 48°C), 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 52 bis 54°C), 0,20 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 63 bis 66°C), 0,50 Gew.-% Co-Stabilisator (Alkanox 240, erhältlich von Great Lakes; Alkanox 240 ist Tri-(2,4-di-tert-butyl-phenyl)phosphit), 0,06 Gew.-% 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol, 30,00 Gew.-% Hydroxyethylmethacrylat, 0,30 Gew.-% Methacryloyloxyethylphosphat und 0,50 Gew.-% Entschäumer (BYK 052, erhältlich von BYK).

Die Viskosität des Acrylatharzes war bei $D = 1.000 \text{ 1/s}$ 285 mPa·s und bei $D = 100 \text{ 1/s}$ 340 mPa·s.

Die Viskositäten für die in den Beispielen hergestellten (Meth)acrylatharze wurden in einem Platte/Platte-Rotationsviskosimeter bestimmt, indem bei einer Temperatur von 25°C eine Fließkurve aufgestellt und entsprechende Werte bei einer Scherrate von 1000 bzw. 100 abgelesen wurden.

Beispiel 2

5 kg (Meth)acrylatharz wurde durch Mischen der folgenden Komponenten hergestellt: 39,04 Gew.-% Methylmethacrylat, 26,00 Gew.-% Copolymer aus Methylmethacrylat und Ethyl-

acrylat (Diakon LG156, erhältlich von Lucite, Diakon LG156 ist ein Copolymer aus 88 % Methylmethacrylat und 12 % Ethylacrylat mit einem Molekulargewicht von 80.000), 2,00 Gew.-% Ethylenglykoldimethacrylat, 0,80 Gew.-% Methylhydroxyethylparatoluidin, 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 46 bis 48°C), 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 52 bis 54°C), 0,20 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 63 bis 66°C), 0,50 Gew.-% Co-Stabilisator (Alkanox 240), 0,06 Gew.-% 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol, 30,00 Gew.-% Hydroxyethylmethacrylat, 0,30 Gew.-% Methacryloyloxyethylphosphat und 0,50 Gew.-% Entschäumer (BYK 052, erhältlich von BYK).

Die Viskosität dieses Acrylatharzes war bei $D = 1.000 \text{ 1/s}$ größer als $1.000 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ und bei $D = 100 \text{ 1/s}$ $844 \text{ mPa}\cdot\text{s}$.

Beispiel 3

5 kg (Meth)acrylatharz wurde hergestellt durch Mischen der folgenden Komponenten: 32,47 Gew.-% Methylmethacrylat, 33,00 Gew.-% Copolymer aus Methylmethacrylat und Butylmethacrylat (Acryperl 200, erhältlich von Cray Valley), 2,00 Gew.-% Ethylenglykoldimethacrylat, 0,40 Gew.-% Methylhydroxyethylparatoluidin, 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 46 bis 48°C), 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 52 bis 54°C), 0,20 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 63 bis 66°C), 0,50 Gew.-% Co-Stabilisator (Alkanox 240), 0,03 Gew.-% 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol, 30,00 Gew.-% Hydroxyethylmethacrylat, 0,30 Gew.-% Methacryloyloxyethylphosphat und 0,50 Gew.-% Entschäumer (BYK 052, erhältlich von BYK).

Die Viskosität dieses Acrylatharzes war bei $D = 1.000 \text{ 1/s}$ $344 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ und bei $D = 100 \text{ 1/s}$ $358 \text{ mPa}\cdot\text{s}$.

Beispiel 4

5 kg (Meth)acrylatharz wurde hergestellt durch Mischen der folgenden Komponenten: 39,57 Gew.-% Methylmethacrylat, 26,00 Gew.-% Copolymer aus Methylmethacrylat und Ethylacrylat (Diakon LG 156), 2,00 Gew.-% Ethylenglykoldimethacrylat, 0,80 Gew.-% Methylhydroxyethylparatoluidin, 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 46-48°C), 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 52-54°C), 0,20 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 63-66°C), 0,50 Gew.-% Co-Stabilisator (Alkanox 240), 0,03 Gew.-% 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol, 30,00 Gew.-% Hydroxyethylmethacrylat und 0,30 Gew.-% Methacryloyloxyethylphosphat.

Beispiel 5

5 kg (Meth)acrylatharz wurde hergestellt durch Mischen der folgenden Komponenten: 62,98 Gew.-% Methylmethacrylat, 32,69 Gew.-% Copolymer aus Methylmethacrylat und Butylmethacrylat (Acryperl 200), 2,00 Gew.-% Ethylenglykoldimethacrylat, 1,00 Gew.-% Methylhydroxyethylparatoluidin, 0,20 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 46-48°C), 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 52-54°C), 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 63-66°C), 0,50 Gew.-% Co-Stabilisator (Alkanox 240), 0,03 Gew.-% 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol, 0,30 Gew.-% Methacryloyloxyethylphosphat und 0,50 Gew.-% Entschäumer (BYK 052).

Vergleichsbeispiel 6

5 kg (Meth)acrylharz wurde hergestellt durch Mischen der folgenden Komponenten: 62,98 Gew.-% Methylmethacrylat, 32,69 Gew.-% Copolymer aus Methylmethacrylat und Butylmethacrylat (Acryperl 200), 2,00 Gew.-% Ethylenglykoldimethacrylat, 1,00 Gew.-% Methylhydroxyethylparatoluidin, 0,20 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 46-48°C), 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 52-54°C), 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 63-66°C), 0,50 Gew.-% Co-Stabilisator (Alkanox 240), 0,03 Gew.-% 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol.

Die sechs oben dargestellten (Meth)acrylatharze der Beispiele 1 bis 6 wurden zur Reparatur und/oder Abdichtung von Kanalröhren eingesetzt und jeweils mit etwa 3 Gew.-% Benzoylpe-

roxid vermischt. Für einen Fachmann auf diesem Gebiet ist es offensichtlich, daß auch irgendein anderer Initiator zum Aushärten verwendet werden kann. Ferner ist es für einen Fachmann ohne weiteres ersichtlich, daß das erfindungsgemäße (Meth)acrylatharz auch thermisch oder mittels ultravioletter Strahlung oder auf irgendeine andere mögliche Art und Weise ausgehärtet werden kann.

Für jedes (Meth)acrylatharz der Beispiele 1 bis 6 wurden zwei glasierte, trockene Steinzeugröhren mit einem Durchmesser von 20 cm aneinander gesetzt, die mit einer mit dem erfindungsgemäßen (Meth)acrylatharz getränkten Matte verbunden werden sollten. Eine mit dem jeweiligen (Meth)acrylatharz getränkte Glasfasermatte wurde um einen Packer gelegt, und dieser Packer wurde dann in die Steinzeugröhren eingeführt, um die Verbindungsstelle zwischen den beiden Rohren abzudichten.

Die Temperatur während der Aushärtung innerhalb der Steinzeugröhren betrug 8°C. Die Aushärtezeit im Rohr betrug für die Beispiele 1 und 2 etwa 45 Minuten, nach denen das (Meth)acrylatharz vollständig klebfrei war. Nach 55 Minuten Aushärtezeit war das (Meth)acrylatharz nach Beispiel 3 auf seiner Oberfläche noch leicht klebrig.

Die abgedichteten Steinzeugröhren wurden anschließend einem Dichtigkeitstest nach DIN EN 1610 unterzogen. Dazu wurden die abgedichteten Steinzeugrohre mit Druckluft beaufschlagt (Anfangsdruck 200 mbar), wobei nach der DIN EN 1610 der Druckverlust innerhalb einer (an den Röhrenenden verschlossenen) Röhre innerhalb von 1,5 Minuten maximal 15 mbar betragen darf, wobei Druckverluste < 10 mbar als besonders gute Ergebnisse zu bezeichnen sind.

Die Ergebnisse der ermittelten Druckverluste für die Beispiele 1 bis 6 sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 1

Beispiel	Druckverlust [mbar]	
	in trockenem Rohr	in nassem Rohr
1	3,7	-
2	0,4	0,0
3	0,6	-
4	0,5	-
5	0,5	-
6 (Vergleich)	27,5	-

* Das Rohr aus Beispiel 2 wurde vor dem Beschicken mit dem Packer mittels einer Blumenspritze mit einer wäßrigen Seifenlauge eingesprüht. Die Applikation der Matte erfolgte direkt auf die nasse Oberfläche.

Wie aus der Tabelle eindrucksvoll ersichtlich ist, können mit dem erfindungsgemäßen (Meth)acrylatharz sehr gute Abdichtungen erzielt werden, die die nach der Prüfnorm maximal zulässigen Druckverluste deutlich unterschreiten. Das (Meth)acrylatharz aus Beispiel 2 zeigte dabei die besten Ergebnisse.

Wie insbesondere aus Beispiel 5 ersichtlich ist, kann ein geeignetes (Meth)acrylatharz auch erhalten werden, wenn für eine Anwendung in einer trockenen Röhre kein Hydroxy(meth)acrylat eingesetzt wird. Hingegen liefert ein (Meth)acrylatharz nach Vergleichsbeispiel 6, das kein Hydroxy(meth)acrylat, Entschäumer und Haftvermittler enthält, Druckverluste, die nicht zu einer gemäß der DIN EN 1610 geeigneten Abdichtung führen.

(Meth)acrylatharze gemäß der vorliegenden Erfindung können auch zur Abdichtung und/oder Reparatur von Röhren oder dergleichen gegenüber drückendem Wasser eingesetzt werden, wie es durch die nun folgenden Beispiele veranschaulicht wird.

Beispiel 7

5 kg (Meth)acrylatharz wurde hergestellt durch Mischen der folgenden Komponenten: 32,14 Gew.-% Methylmethacrylat, 33,00 Gew.-% Copolymer aus Methylmethacrylat und Butylmethacrylat (Acryperl 200), 2,00 Gew.-% Ethylenglykoldimethacrylat, 0,70 Gew.-% Methylhydroxyethylparatoluidin, 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 46-48°C), 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 52-54°C), 0,20 Gew.-% Paraffin (63-66°C), 0,50 Gew.-% Co-Stabilisator (Alkanox 240), 0,06 Gew.-% 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol, 30,00 Gew.-% Hydroxyethylmethacrylat, 0,30 Gew.-% Methacryloyloxyethylphosphat und 0,50 Gew.-% Entschäumer (BYK 052).

Die Viskosität dieses Acrylatharzes war bei $D = 1.000 \text{ 1/s}$ 402 mPa·s und bei $T = 100 \text{ 1/s}$ 381 mPa·s.

Beispiel 8

5 kg (Meth)acrylatharz wurde hergestellt durch Mischen der folgenden Komponenten: 40,64 Gew.-% Methylmethacrylat, 24,50 Gew.-% Copolymer aus Methylmethacrylat und Ethylacrylat (Diakon LG 156), 2,00 Gew.-% Ethylenglykoldimethacrylat, 0,70 Gew.-% Methylhydroxyethylparatoluidin, 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 46-48°C), 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 52-54°C), 0,20 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 63-66°C), 0,50 Gew.-% Co-Stabilisator (Alkanox 240), 0,06 Gew.-% 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol, 30,00 Gew.-% Hydroxyethylmethacrylat, 0,30 Gew.-% Methacryloyloxyethylphosphat und 0,50 Gew.-% Entschäumer (BYK 052).

Die Viskosität dieses Acrylatharzes war bei $D = 1.000 \text{ 1/s}$ 522 mPa·s und bei $D = 100 \text{ 1/s}$ 544 mPa·s.

Beispiel 9

5 kg (Meth)acrylatharz wurde hergestellt durch Mischen der folgenden Komponenten: 55,14 Gew.-% Methylmethacrylat, 25,00 Gew.-% Copolymer aus Methylmethacrylat und Ethylacrylat (Diakon LG 156), 2,00 Gew.-% Ethylglykoldimethacrylat, 0,70 Gew.-% Methylhydroxyethylparatoluidin, 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 46-48°C), 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 52-54°C), 0,20 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 63-66°C), 0,50 Gew.-% Co-Stabilisator (Alkanox 240), 0,06 Gew.-% 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol, 15,00 Gew.-% Hydroxyethylmethacrylat, 0,30 Gew.-% Methacryloyloxyethylphosphat und 0,50 Gew.-% Entschäumer (BYK 052).

Die Viskosität dieses Acrylatharzes war bei $D = 1.000 \text{ 1/s}$ 348 mPa·s und bei $D = 100 \text{ 1/s}$ 373 mPa·s.

Beispiel 10

5 kg (Meth)acrylatharz wurde hergestellt durch Mischen der folgenden Komponenten: 41,14 Gew.-% Methylmethacrylat, 24,50 Gew.-% Copolymer aus Methylmethacrylat und Ethylacrylat (Diakon LG 156), 2,00 Gew.-% Ethylenglykoldimethacrylat, 0,70 Gew.-% Methylhydroxyethylparatoluidin, 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 46-48°C), 0,30 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 52-54°C), 0,20 Gew.-% Paraffin (Erweichungspunkt 63-66°C), 0,50 Gew.-% Co-Stabilisator (Alkanox 240), 0,06 Gew.-% 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol, 30,00 Gew.-% Hydroxyethylmethacrylat, 0,30 Gew.-% Methacryloyloxyethylphosphat.

Die Viskosität dieses Acrylatharzes war bei $D = 1.000 \text{ 1/s}$ 513 mPa·s und bei $D = 100 \text{ 1/s}$ 535 mPa·s.

Die vier oben dargestellten (Meth)acrylatharze der Beispiele 7 bis 10 wurden zur Reparatur und/oder Abdichtung von Kanalröhren eingesetzt und jeweils mit etwa 3 Gew.-% Benzoylperoxid vermischt. Die Acrylatharze der Beispiele 7 bis 10 wurden zur Reparatur und/oder Abdichtung von Röhren gegenüber drückendem Wasser eingesetzt und geprüft. Zu diesem

Zweck wird in einem T-Abzweigrohr aus Steinzeug über einen "Packer" eine mit dem entsprechenden Harz getränkte Glasfasermatte so eingesetzt, daß sie mittig unter dem senkrecht nach oben ragenden T-Stück des Rohres angeordnet ist und die Seitenbereiche des T-Stücks um etwa 15 cm überragt. Bevor und während der Packer an die richtige Stelle gebracht wird, wird ständig von oben Wasser in den Abzweig gegossen, was bspw. mittels eines Gartenschlauchs oder einfach mit einem Eimer erfolgen kann. Auch während der Packer aufgeblasen wird, wird Wasser mit etwa 0,1 Liter pro Sekunde nachgefüllt. Während der Aushärtezeit bleibt Wasser bis zum oberen Rand im Abzweig stehen. Nach dem Entfernen des Packers wird beobachtet, ob die Wassersäule erhalten bleibt oder durch die Glasfasermatte abtropft bzw. zwischen der Glasfasermatte und der Steinzeugwandung herausläuft. Die so abgedichteten Rohrstücke wurden ebenfalls einem Dichtigkeitstest nach der DIN EN 1610 unterzogen. Für die Harze nach den Beispielen 7 bis 9 war nach Entfernen des Packers kein Wasserdurchbruch festzustellen. Für das Beispiel 10 wurde ein Wasserdurchbruch sofort nach Entfernen festgestellt. Die Ergebnisse der ermittelten Druckverluste für die Beispiele 7 bis 10 sind in der folgenden Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2

Beispiel	Druckverlust [mbar]
7	2,5
8	3
9	0
10	80

Wie aus der Tabelle 2 ersichtlich ist, sind die (Meth)acrylatharze, die gemäß den Beispielen 7-9 hergestellt worden sind, auch zur Reparatur und/oder Abdichtung von Röhren gegenüber drückendem Wasser sehr gut geeignet. Beispiel 10 zeigt, daß jedoch ohne den Entschäumer eine zufriedenstellende Abdichtung der Röhren gegenüber drückendem Wasser nicht erzielt

werden kann, so daß bei einer Anwendung zur Reparatur und/oder Abdichtung von Röhren gegenüber drückendem Wasser der Einsatz des Entschäumers Voraussetzung für ein zufriedenstellendes Ergebnis ist.

Die in der vorstehenden Beschreibung und den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch in jeder beliebigen Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsformen wesentlich sein.

BOEHMERT & BOEHMERT

ANWALTSSOZIELTÄT

Boehmert & Boehmert • P.O.B. 10 71 27 • D-28071 Bremen

Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80297 München

DR. ING. KARL BOEHMERT, PA (1899-1973)
DIPLO.-ING. ALBERT BOEHMERT, PA (1902-1993)
WILHELM J. H. STAHLBERG, RA, Bremen
DR.-ING. WALTER HOORMANN, PA*, Bremen
DIPLO.-PHYS. DR. HEINZ GODDAR, PA*, München
DR.-ING. ROLAND LIESEGANG, PA*, München
WOLF-DIETER KUNTZE, RA, Bremen, Alicante
DIPLO.-PHYS. ROBERT MÜNZHUBER, PA (1913-1992)
DR. LUDWIG KOUKER, RA, Bremen
DR. (CHEM.) ANDREAS WINKLER, PA*, Bremen
MICHAELA HUTH-DIERIG, RA, München
DIPLO.-PHYS. DR. MARION TÖNIARDT, PA*, Düsseldorf
DR. ANDREAS EBERT-WEIDENFELLER, RA, Bremen
DIPLO.-ING. EVA LIESEGANG, PA*, München
DR. AXEL NORDEMANN, RA, Berlin
DIPLO.-PHYS. DR. DOROTHEE WEBER-BRULS, PA*, Frankfurt
DIPLO.-PHYS. DR. STEFAN SCHÖNE, PA*, München
DR.-ING. MATTHIAS PHILIPP, PA*, Bielefeld
DR. MARTIN WIRTZ, RA, Düsseldorf
DR. DETMAR SCHÄFER, RA, Bremen
DR. JAN BERND NORDEMANN, LL.M., RA, Berlin
DR. CHRISTIAN CZYCHOWSKI, RA, Berlin
DR. CARL-RICHARD HAARMANN, RA, München
DIPLO.-PHYS. CHRISTIAN W. APPELT, PA*, München
DIPLO.-PHYS. DR.-ING. UWE MANASSE, PA*, Bremen
DIPLO.-PHYS. DR. THOMAS L. BITTNER, PA*, Berlin
DR. VOLKER SCHMITZ, M. Juris (Oxford), RA, München, Paris
DIPLO.-BIOL. DR. JAN B. KRAUSS, PA*, Berlin

PA - Patentanwalt/Patent Attorney
RA - Rechtsanwalt/Attorney at Law
* - European Patent Attorney
□ - Maître en Droit
○ - Licencié en Droit
◊ - Diplôme d'Études Approfondies en Conception de Produits et Innovation
Alle zugelassen zur Vertretung vor dem Europäischen Markenamt, Alicante
Professional Representation at the Community Trademark Office, Alicante

PROF. DR. WILHELM NORDEMANN, RA, Potsdam
DIPLO.-PHYS. EDUARD BAUMANN, PA*, Hohenkirchen
DR.-ING. GERALD KLOPSCH, PA*, Düsseldorf
DIPLO.-ING. HANS W. GROENING, PA*, München
DIPLO.-ING. SEGFRIED SCHIRMER, PA*, Bielefeld
DIPLO.-PHYS. LORENZ HANEWINKEL, PA*, Paderborn
DIPLO.-ING. ANTON FREIHERR RIEDERER V. PAAR, PA*, Landshut
DIPLO.-ING. DR. JAN TÖNNIES, PA, RA, Kiel
DIPLO.-PHYS. CHRISTIAN BIEHL, PA*, Kiel
DR. ANKE NORDEMANN-SCHIFFEL, RA*, Potsdam
DR. KLAUS TM BROCKER, RA, Berlin
DR. ANDREAS DUSTMANN, LL.M., RA, Potsdam
DIPLO.-ING. NILS T.F. SCHMID, PA*, München, Paris
DR. FLORIAN SCHWAB, LL.M., RA*, München
DIPLO.-BIOCHEM. DR. MARKUS ENGELHARD, PA, München
DIPLO.-CHEM. DR. KARL-HEINZ B. METTEN, PA*, Frankfurt
PASCAL DECKER, RA, Berlin
DIPLO.-CHEM. DR. VOLKER SCHOLZ, PA, Bremen
DIPLO.-CHEM. DR. JÖRK ZWICKER, PA, München
DR. CHRISTIAN MEISSNER, RA, München

In Zusammenarbeit mit/in cooperation with
DIPLO.-CHEM. DR. HANS ULRICH MAY, PA*, München

Ihr Zeichen
Your ref.

Ihr Schreiben
Your letter of

Unser Zeichen
Our ref.

Bremen,

Neuanmeldung
(Patent)

A10294

14. April 2003

Alteco Technik GmbH, Raiffeisenstr. 16, 27239 Twistringen
"(Meth)acrylatharz und Verwendung desselben"

Ansprüche

1. (Meth)acrylatharz, welches umfaßt:

20-85 Gew.-%	(Meth)acrylat
10-40 Gew.-%	eines in (Meth)acrylat löslichen Polymers
0,1-2 Gew.-%	Paraffin
0-50 Gew.-%	Hydroxy(meth)acrylat
0,1-2 Gew.-%	Haftvermittler.

- 31.146 -

Hollerallee 32 • D-28209 Bremen • P.O.B. 10 71 27 • D-28071 Bremen • Telefon +49-421-34090 • Telefax +49-421-3491768

MÜNCHEN - BREMEN - BERLIN - DÜSSELDORF - FRANKFURT - BIELEFELD - POTSDAM - KIEL - PADERBORN - LANDSHUT - HOHENKIRCHEN - ALICANTE - PARIS

<http://www.boehmert.de>

e-mail: postmaster@boehmert.de

2. (Meth)acrylatharz nach Anspruch 1, welches umfaßt:

30-40 Gew.-%	(Meth)acrylat
25-35 Gew.-%	eines in (Meth)acrylat löslichen Polymers
0,5-1 Gew.-%	Paraffin
5-40 Gew.-%	Hydroxy(meth)acrylat
0,2-1,0 Gew.-%	Haftvermittler.

3. (Meth)acrylatharz nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, daß das (Meth)acrylat Methylmethacrylat ist.
4. (Meth)acrylatharz nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das in (Meth)acrylat lösliche Polymer ein (Meth)acrylat-Homopolymer und/oder ein Copolymer umfaßt.
5. (Meth)acrylatharz nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Homopolymer Polymethylmethacrylat ist.
6. (Meth)acrylatharz nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Copolymer ein Copolymer aus Methylmethacrylat und Butylmethacrylat, aus Methylmethacrylat und Ethylacrylat oder aus Vinylchlorid und Vinylacetat ist.
7. (Meth)acrylatharz nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Hydroxy(meth)acrylat Hydroxyethylmethacrylat ist.
8. (Meth)acrylatharz nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das (Meth)acrylatharz ferner 1-10 Gew.-% Vernetzungsmittel, bevorzugt 1-3 Gew.-%, enthält.

9. (Meth)acrylatharz nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Vernetzungsmittel Ethylenglykoldimethacrylat, 1,4-Butandioldimethacrylat und/oder Tri-Ethylenglykoldimethacrylat ist.
10. (Meth)acrylatharz nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das (Meth)acrylatharz ferner 0,1 bis 2 Gew.-% Entschäumer, bevorzugt 0,1-1,0 Gew.-% (bezogen auf das (Meth)acrylatharz) umfaßt.
11. (Meth)acrylatharz nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das (Meth)acrylatharz weitere übliche Additive, wie 0,1-2 Gew.-% Co-Stabilisator und/oder 0,01-0,1 Gew.-% Stabilisator umfaßt.
12. (Meth)acrylatharz nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß das (Meth)acrylatharz 0,02 bis 0,07 Gew.-% Stabilisator und/oder 0,5-1,0 Gew.-% Co-Stabilisator umfaßt.
13. (Meth)acrylatharz nach einem der Ansprüche 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Stabilisator 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol und der Co-Stabilisator Tri-(2,4-di-tert.-butyl-phenyl)phosphit ist.
14. (Meth)acrylatharz nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das (Meth)acrylatharz ferner 0,1-1,5 Gew.-%, bevorzugt 0,4-0,8 Gew.-%, Beschleuniger und 0,1-5 Gew.-%, bevorzugt 2-4 Gew.-%, Initiator umfaßt.
15. (Meth)acrylatharz nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Beschleuniger Methylhydroxyethylparatoluidin, Dimethylparatoluidin, Dihydroxyethylparatoluidin oder Dihydroxypropylparatoluidin und/oder der Initiator Benzoylperoxid ist.
16. (Meth)acrylatharz nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Paraffin eine Mischung aus unterschiedlichen Paraffinen umfaßt, die unterschied-

liche Erweichungspunkte aufweisen, insbesondere Paraffine mit einem Erweichungspunkt zwischen 46 und 48°C, Paraffine mit einem Erweichungspunkt zwischen 52 und 54°C und Paraffine mit einem Erweichungspunkt zwischen 63 und 66°C.

17. (Meth)acrylatharz nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Haftvermittler ein Phosphorsäureester ist, insbesondere Methacryloyloxyethylphosphat.
18. (Meth)acrylatharz nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Viskosität des (Meth)acrylatharzes vor dessen Aushärtung mindestens 250 mPa·s bei $D = 1.000 \text{ 1/s}$ oder mindestens 300 mPa·s bei $D = 100 \text{ 1/s}$ ist.
19. (Meth)acrylatharz nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß dem (Meth)acrylatharz ferner Farbmittel, wie Farbpigmente oder Farbpaste, zugesetzt ist.
20. Verwendung des (Meth)acrylatharzes nach einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 19 zur Reparatur und/oder Abdichtung von Röhren, insbesondere von Kanalröhren.
21. Verwendung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Röhren aus Steinzeug, Beton oder Kunststoff, wie Polyvinylchlorid, hergestellt sind.

Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein (Meth)acrylatharz, welches umfaßt: 20-85 Gew.-% (Meth)acrylat, 10-40 Gew.-% eines in (Meth)acrylat löslichen Polymers, 0,1-2 Gew.-% Paraffin, 0-50 Gew.-% Hydroxy(meth)acrylat, 0,1-2 Gew.-% Haftvermittler; und die Verwendung eines (Meth)acrylatharzes der vorliegenden Erfindung zur Reparatur und/oder Abdichtung von Röhren, insbesondere Kanalröhren.